DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 0906/1

FICHE TECHNIQUE

MÉTASOL GT

CIRE MÉTALLISÉE AUTO-BRILLANTE À TRÈS HAUTE RÉSISTANCE
PROTECTION RENFORCÉE - HAUTE RÉTICULATION
SPÉCIAL GRAND TRAFIC

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : *liquide*
Densité : *1,03 +/- 0,02*
Odeur : *caractéristique*
Couleurs : *blanc*
pH : *8,5 +/- 0,5*
Point éclair : *sans*

PROPRIÉTÉS

MÉTASOL GT *est une émulsion métallisée à base de polymères acryliques, de résines et de cires mélangées. Elle laisse un film très résistant et très flexible.*

Avantages : *grâce à la structure particulière de sa composition, permet de dissiper au niveau moléculaire l'énergie du choc du au trafic; le film se comporte alors comme un pneu qui absorbe les déformations très violentes puis en reprenant tout de suite après sa forme originelle. Les films déposés ont une haute résistance à l'abrasion, un degré très élevé de brillance et ne provoquent aucune marbrure sur les surfaces traitées et résistent également à l'alcool. En une seule opération,* **MÉTASOL GT** *lustre sans frotter diminuant ainsi la fréquence des lavages tout en engendrant une excellente hygiène et propreté des sols traités.*

Domaines d'utilisation : *cette cire métallisée s'applique sur tous les types de sols : PVC, grès, linoléum, marbre, granit, même s'ils sont polis et compacts.* **MÉTASOL GT** *trouve sa parfaite utilisation dans tous les lieux publics où le trafic est intense.* **Consommation moyenne** : *20 à 35 ml par m² suivant la porosité du support pour 1 couche. Il est préférable d'appliquer 2 couches.*

Utilisation de **MÉTASOL GT** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Première application de métallisation.	*Prêt à l'emploi.*	*Décaper le sol à fond avec* **ÉLICIR** *et rincer abondamment.* *Laisser sécher puis appliquer une couche de* **MÉTASOL GT** *à l'aide d'un manchon mouilleur propre.* *Attendre 1 heure avant la 2ème couche (2 heures pour les sols en marbre ou en granit).*

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/11

DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Entretien de la métallisation.	*Prêt à l'emploi.*	*Vaporiser* **SPRAYSOL** *sur le sol et travailler rapidement avec la monobrosse haute ou très haute vitesse pour sécher et lustrer.* **Lustreuse 1000 - 1500 t/min à roue avant pivotante :** *pour obtenir un maximum de brillance et éviter les halos, utiliser un disque doux comme le crème. Dans le cas de traces plus marquées, utiliser d'abord un disque plus abrasif (le rouge) et ensuite un disque crème.* **Lustreuse 1500 t/min sans roue avant pivotante :** *utiliser un disque crème ou en fibres naturelles. Le disque crème absorbe plus facilement la salissure, le disque en fibres naturelles enlève plus rapidement les marques dues au trafic.* **Lustreuse 2500 t/min :** *utiliser seulement les disques en fibres naturelles. Les meilleures résultats s'obtiennent avec une monobrosse 300 - 500 t/min et un disque en fibres naturelles. Certaines machines comme la WHIRLAMATIC ADVANCE 1500 VHS ne demandent que les disques crèmes.*

Recommandations : *quelques sols en PVC paraffiné ou appelés antistatiques, de production Allemande ou Anglaise peuvent présenter des problèmes d'adhésion. Il est conseillé de procéder à un essai préalable sur une petite surface afin de s'assurer de la bonne tenue du film. Conservation dans un local frais et ventilé à l'abri des rayons solaires et du gel à une température comprise entre 10°C et 35°C.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).